

Bautechnische Daten

Bezeichnung + Zusatz	Wert	Einheit
Druckfestigkeit /DIN EN 1015-11/	1.5 - 5	N/mm ²
Haftscherfestigkeit /DIN EN 1052-3/	-	N/mm ²
Wasseraufnahme	-	mg
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke DIN EN ISO 7783	<0,1	m
Wärmeleitfähigkeit /DIN EN 1745/	0.25 - 0.56	W/(mK)
Haftzugfestigkeit	-	N/mm ²
Biegezugfestigkeit	-	N/mm ²
Schallabsorptionsgrad	-	%
Wasserdampfdurchlässigkeit /DIN EN 1015-19/	15/20	-
Trockenrohdichte /DIN EN 1015-10/ *	1000-1300	kg/m ³
Kapillare Wasseraufnahme /DIN EN 1015-18/ *	< 0,2	kg/(m ² min ^{0,5})
Festmörtelrohdichte /DIN EN 998-1/	1,1 - 1,4	g/cm ³

* Bei Sanierputzen nach /DIN EN 998-1/ gilt abweichend: Trockenrohdichte < 1400 kg/m³, kapillare Wasseraufnahme nach 24 h: mindestens 0,3 kg/m² /WTA 2-9/ .

Kein Wert angegeben (-): Parameter nicht relevant