

## Bautechnische Daten

Bezeichnung + Zusatz	Wert	Einheit
Holzfeuchte* lt. /EN 13489/ /EN 13353/	5-9 6-10	%
Länge (min. - max.)	0.59 - 5	m
Breite (min. - max.)	0.1 - 2.03	m
Stärke (min. - max.)	0,01-0,042	m
Wärmeleitfähigkeit * lt. /EN 14342/ /EN 13986/	0,12-0,17 0,12-0,18	W/(m K)
Emission von Formaldehyd* lt. /EN 14342/ /EN 13986/	Klasse E1 E1	Klasse
Emission von Pentachlorphenol* lt. /EN 14342/ /EN 13986/	kein PCP zugefügt	
Bruchfestigkeit lt. /EN 14342/	NPD	
Rutschfestigkeit lt. /EN 14342/	NPD	
Dauerhaftigkeit* lt. /EN 14342/ /EN 13986/	1 Klasse 1 Klasse 2	Klasse

\* je nach Produkt

NPD = „no performance determined“ Diese Eigenschaft ist für Mehrschichtparkett nicht relevant. Für die Rutschfestigkeit gibt es noch keine harmonisierten Anforderungsnormen - nationale Anforderungen beziehen sich auf unterschiedlichste Prüfverfahren und müssen jeweils national

geprüft und bei Bedarf erfüllt werden.